

NCM Fugenmörtel ist ein Werk trockenmörtel mit hoher Kapillaraktivität, einer sehr guten Feuchteregulierung und hervorragendem Feuchtetransport. NCM Fugenmörtel ist portlandzementfrei. Mit seinem spannungsarmen Erhärtungsverlauf mit geringem Schwindmaß eignet er sich hervorragend zur Verfugung gebrannter, künstlicher und natürlicher Steine.

Für spezielle Anwendungsfälle/ Anwendungen / Anpassungen können wir den Fugenmörtel nach Ihren technischen und farblichen Vorgaben fertigen.

Sie können hier die erforderlichen Parameter angeben:

	Referenz Feinspachtel	gewünschte Angaben und Parameter
Korngröße	< 1,2 oder 2,0 mm	
Wasseraufnahme:	W 0 (> 2,8 kg/m ² x h ^{0,5})	
Druckfestigkeit / Mörtelgruppe	ca. 3 oder 6 N/mm ²	
Trockenmörtelrohddichte:	ca. 1,6 kg/dm ³	
Farbton	beige/grau	
Bindemittel	Naturzemente, NHL, Puzzolane	

**Senden Sie das Produktblatt mit Ihren Angaben an
post@naturcement.de**

Verarbeitungszeit:	ca. 25 min.
Verarbeitungstemperatur	5°C - 25°C
Verbrauch/Ergiebigkeit je Liter	ca. 1,65 kg/mm
Big Bag	250/500 kg <i>oder individuell</i>
Sack	20 kg <i>oder individuell</i>

Die beschriebenen Eigenschaften und aufgeführten technischen Werte sind das Ergebnis der NCM-Entwicklungsarbeit und basieren auf langjährigen praktischen Erfahrungen. Die dargestellten Empfehlungen zur Anwendung sollen Hilfestellung bei der Auswahl und Anwendung der Produkte geben und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis dar. Alle Erwerber und Verarbeiter sind verpflichtet, sich von der Eignung der NCM-Produkte für den vorgesehenen Einsatzzweck mit der notwendigen Sorgfalt selbst zu überzeugen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen jederzeit genau eingehalten werden. Die NCM NaturCementManufaktur GmbH behält sich das Recht vor, kontinuierlich Änderungen im Rahmen der technischen und wissenschaftlichen Weiterentwicklung vorzunehmen. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der NCM Baustoff GmbH.